

- Bonne applicabilité
- Faible odeur
- Haut facilité de nettoyage
- Bonne élimination des taches
- Film avec bonne résistance au développement de moisissures

## 1 DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse vinylique.

## 2 USAGES HABITUELS

Recommandé pour peinture des murs en intérieur permettant d'obtenir une surface avec facilité de nettoyage et d'élimination des taches.

## 3 CERTIFICATS/TESTS

Classification selon la NP 4378 – Peintures aqueuses lisses pour supports en intérieur:	
Brillant:	Mat (entre 5 et 10 avec angle d'incidence à 85°)
Résistance à lavabilité et frottement:	Classe 1 (Inférieure à 5 micromètres à 200 frottements)
Résistance à fissuration à épaisseurs élevées:	Jusqu'à 200 micromètres d'épaisseur sec
Classification selon la EN 13300 - Produits de peinture et systèmes de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs	
Brillant:	Mat (entre 5 et 10 avec angle d'incidence à 85°)
Résistance à l'abrasion humide:	Classe 1 (Inférieure à 5 micromètres à 200 frottements)
Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française: (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A+
Réaction au Feu (EN 13501-1):	A2-s1, d0

## 4 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Mat / lisse
Teinte:	Blanc et couleurs
Supports:	Tous les types de supports utilisés en murs intérieurs
Rendement pratique:	10 à 15 m <sup>2</sup> /L par couche (Selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application:	Rouleau anti-goutte, brosse ou pistolet airless
Temps de séchage: (20 °C et 60 % d'humidité relative)	Hors poussière – environ 30 minutes Recouvrable – 3 à 4 heures
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/L. Ce produit contient au maximum 20 g/L COV. (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.)
Conditionnement:	3 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.

**5 MISE EN ŒUVRE****5.1 PREPARATION DE LA SURFACE**

Tous les supports doivent être sains, secs, propres et solides.

*Supports neufs:* Sur des supports friables ou poussiéreux, broser et, ensuite, appliquer une couche de Primaire Cinolite (ref. 54-850). Sur des supports alcalins appliquer une couche de Primaire Cinolite HP (ref. 10-850). Sur des plâtres projetés et des plaques de plâtre, appliquer une couche de Primaire EP/GC 300 (ref. 10-600).

*Supports préalablement peints:* Brosser pour enlever l'ancienne peinture non adhérente, refaire les zones abîmées avec Hantek (ref. 15-950) et procéder comme indiqué pour les supports neufs. Si la peinture précédente présente farinage, appliquer une couche de Primaire Cinolite Incolore (ref. 54-852).

*Supports préalablement enduits de chaux:* Brosser soigneusement. Si le support est totalement sans chaux, appliquer une couche de Primaire Cinolite (ref. 54-850), sinon appliquer une couche de Primaire Cinolite Incolore (ref. 54-852).

*Supports avec des taches sèches d'humidité, nicotine, fumée de foyer ou d'incendie:* Brosser et appliquer une couche d'Aqua Primer (ref. 12-830).

*Support contaminés avec moisissures:* Traiter avec Décontaminant Antibiose (ref. 18-220).

**5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT**

Température ambiante:	Supérieure à 5 °C
Humidité relative:	Inférieure à 80 %
Température du support:	2 à 3 °C au dessus du point de rosée

**5.3 CONDITIONS D'APPLICATION**

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Rouleau anti-goutte/Brosse: diluer avec 5 % d'eau. Pistolet airless: si besoin, dilué avec 5 % d'eau maximum.
Application:	Appliquer deux à trois couches de VinylClean. Dans le cas d'application avec pistolet airless il est recommandé d'utiliser une buse de 0,38 à 0,48 mm (0,015 à 0,019 pouces).

**6 OBSERVATIONS**

1 – Selon l'opacité de la couleur sélectionné, du procédé d'application, des caractéristiques du substrat (absorption, rugosité et uniformité des couleurs), du contraste avec la couleur antérieure et de la dilution effectuée, peut être nécessaire d'appliquer des couches supplémentaires pour obtenir une finition uniforme.

2 – Dans certaines couleurs et dans les cas où la couleur sélectionnée contraste fortement avec celle du support, il est nécessaire d'utiliser comme fond l'une des couleurs suivantes: M787 Fond pour rouges; M786 Fond pour oranges; F203 Fond pour bleus; M788 Fond pour verts; P905 Fond pour jaunes.

3 – Il faut attendre 28 jours après application de la peinture avant le lavage des surfaces peintes, conformément à prévu dans la norme NP 4378. Frotter légèrement la zone à nettoyer, en utilisant un chiffon doux humidifié avec un détergent neutre. Ne pas utiliser des détergents abrasifs.

4 – En cas de réutilisation d'un récipient pour mettre la peinture avant de procéder à la dilution et à l'application, vous devez vous assurer qu'il est propre et exempt de peinture sèche sur l'intérieur. En cas de ne pas avoir ce souci, la nouvelle peinture peut sensibiliser la peinture séchée existant dans le récipient, ce qui peut créer des grumeaux et des particules qui affecteront l'aspect du film après l'application.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.

## 7 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la fiche de sécurité du produit est essentielle.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.